

## Forro Exterior ANGRA



CARACTERÍSTICAS		ACABAMENTOS
<b>Espécie:</b>	Cryptoméria japónica	Madeira crua sem mais proteção.
<b>Secagem:</b>	14 - 16%	Com Tratamento incolor anti Xilófagos para classe 3.1 (UN 335-2). Garantia de 10 anos.
<b>Qualidade:</b>	1ª Escolha, percentagem de borne reduzido, menos nós (fixos e/ou preenchidos com taco de madeira).	Com Tratamento e Pintura Especial.
<b>Estado da Superfície:</b>	Calibrada.	
<b>Perfil:</b>	Lâmina dupla de encaixe Macho/Fêmea. Largura otimizada para performance exterior. Arestas boleadas para maximização de durabilidade de pintura.	Com acabamento Rustico <i>Anti-aging</i> (tratamento e pintura para envelhecimento natural).
<b>Topos:</b>	Retestados ou Macheados.	
DIMENSÕES		UTILIZAÇÃO
<b>Secção:</b>	20x 110 mm úteis ( 145mm total).	Revestimento Exterior ou Interior.
<b>Comprimentos:</b>	2,15 ; 2,55 e 2,95m	Colocação Horizontal e/ou Vertical.
<b>Acondicionamento:</b>	Plastificado por conjunto de 9 laminas em paletes cintadas e protegidas nas extremidades com ângulos de proteção.	1 Parafuso ou prego em aço inox por sarrafo com espaçamento máximo de 60 cm.
OBSERVAÇÕES		
(*) Na colocação Vertical deverá ser efetuada proteção das extremidades superiores ou selagem dos Topos Instalação de uma estrutura de sarrafos cruzada para permitir uma boa ventilação.		

